

PORCELÂNICO VIDRADO

Norma: EN14411 – anexo G

Grupo de Produto: Bla (GL)

REFERÊNCIA	FORMATO (cm)	DIMENSÃO DE FABRICO (mm)	ESP. (mm)
Stadium Branco F	33x33	330x330	7.2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA DE ENSAIO	REQUISITO EN14411	RECER
DIMENSÕES - DESVIO PARA A DIMENSÃO DE FABRICO (%) - DESVIO PARA A MÉDIA DA AMOSTRA (%)	ISO10545-2	$\pm 0.60\%$ $\pm 0.50\%$	CUMPRE
ESPESSURA - DESVIO PARA A DIMENSÃO DE FABRICO (%)	ISO10545-2	$\pm 5\%$	CUMPRE
RECTILINEARIDADE - DESVIO PARA A DIMENSÃO DE FABRICO (%)	ISO10545-2	$\pm 0.5\%$	CUMPRE
RECTANGULARIDADE - DESVIO PARA A DIMENSÃO DE FABRICO (%)	ISO10545-2	$\pm 0.6\%$	CUMPRE
PLANARIDADE - DESVIO PARA A DIAGONAL OU PARA A DIMENSÃO DE FABRICO (%)	ISO10545-2	$\pm 0.5\%$	CUMPRE
ASPECTO VISUAL	ISO10545-2	95% SEM DEFEITOS	CUMPRE
ABSORÇÃO DE ÁGUA	ISO10545-3	$< 0.5\%$	CUMPRE
RESISTÊNCIA À FLEXÃO - FORÇA DE RUPTURA (N) - MÓDULO DE RUPTURA (N/mm ²)	ISO10545-4	≥ 1300 (Espessura ≥ 7.5 mm) ≥ 700 (Espessura < 7.5 mm) ≥ 35	CUMPRE CUMPRE
RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA (mm³)	ISO10545-6	NÃO APLICÁVEL	--
RESISTÊNCIA À ABRASÃO SUPERFICIAL (PEI)	ISO10545-7	DE ACORDO COM ENSAIO DE ABRASÃO	4
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS	ISO10545-14	Min. Classe 3	5
RESISTÊNCIA AOS QUÍMICOS - RESISTÊNCIA AOS ÁCIDOS - RESISTÊNCIA ÀS BASES - RESISTÊNCIA AOS PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA	ISO10545-13	segundo valores do fabricante segundo valores do fabricante MIN. GB	GLA GLA GA
DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR - COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR (K-1)	ISO10545-8	segundo valores do fabricante	$< 9.0 \times 10^{-6}$
RESISTÊNCIA AO FENDILHAMENTO	ISO10545-11	EXIGIDA	RESISTENTE
RESISTÊNCIA AO GELO	ISO10545-12	EXIGIDA	RESISTENTE
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO	ISO10545-9	EXIGIDA	RESISTENTE
EXPANSÃO À HUMIDADE	ISO10545-10	< 0.6	CUMPRE
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO - LOCAIS DE TRABALHO COM RISCOS DE ESCORREGAMENTO - LOCAIS COM PRESENÇA DE ÁGUA	DIN 51130 DIN 51097	segundo valores do fabricante, quando aplicável segundo valores do fabricante, quando aplicável	R10 C
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	ENV 12633	segundo valores do fabricante, quando aplicável	
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO - LOCAIS COM PRESENÇA DE ÁGUA - LOCAIS SEM PRESENÇA DE ÁGUA	BS 7976	segundo valores do fabricante, quando aplicável	
RESISTÊNCIA AO IMPACTO - COEFICIENTE DE RESTITUIÇÃO	ISO 10545-5	segundo valores do fabricante, quando aplicável	≥ 0.55