

## Isolocork Filler - specs

<b>Identificação do produto</b>	Cortiça natural para projeção
<b>Descrição</b>	Acabamento final para interiores exteriores à base de cortiça.
<b>Aspeto</b>	Aspeto viscoso - pasta
<b>Cor</b>	Gama de cores disponível
<b>Densidade</b>	0,82 +/- 0,20 g/cm <sup>3</sup>
<b>Armazenamento</b>	12 meses em embalagem original em local seco e protegido do sol
<b>Tempo de secagem</b>	4 a 6 horas entre demãos 12 a 24 horas secagem definitiva
<b>Rendimento</b>	650 gramas por demão
<b>Temperatura de aplicação</b>	5°C a 30°C
<b>Condutividade térmica</b>	0,061 W/m.K ISO 8301:1991
<b>Permeabilidade vapor água</b>	2,97 EN ISO 7783:2011
<b>Envelhecimento acelerado</b>	Adaptado à norma ASTM G 53
<b>Tensão de ruptura à flexão</b>	3.15 Mpa
<b>Tensão de ruptura à compressão</b>	6.5 Mpa
<b>Coeficiente absorção de água</b>	0,1 kg/(m <sup>2</sup> ,min0.5)
<b>Aderência Tijolo cerâmico</b>	0,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Aderência bloco cimento</b>	0,6 N/mm <sup>2</sup>