

LACACIN SEALER PU K S600

9K-600

Data de emissão: Agosto 2010

DESCRIÇÃO

Selante de poliuretano adequado ao enchimento de superfícies de madeira e MDF na indústria de mobiliário e outras indústrias da madeira. Possui boa repintura e lixabilidade.^(a)

NÚMERO DE COMPONENTES

2
Resin: 9K-601.0503
Cure: 9K-602.9999

DILUENTE RECOMENDADO

93-500.0000

DILUIÇÃO

Até 5%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR	Branco	
MASSA VOLÚMICA	1,280 ± 0,020 g/mL	NCIN 023
VISCOSIDADE	20 ± 2 segundos Ford 4	ASTM D1200
SÓLIDOS EM PESO	52 %	Valor teórico
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)		
Resin: 9K-601.0503	< 423 g/L	
Cure: 9K-602.9999	< 701 g/L	
Diluyente: 93-500.0000	< 875 g/L	
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Resin: 9K-601.0503 Cure: 9K-602.9999	17 °C 1 °C EN 456
TEMPO DE SECAGEM	Ao ar Superficial Endurecimento Para lixagem	30 minutos 3 - 4 horas 4 horas ASTM D1640 NCIN 013

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE	A superfície deve ser tratada e lixada cuidadosamente.
PROCESSO DE APLICAÇÃO	Pistola convencional, airless e airmix.
PROPORÇÃO DE MISTURA DOS COMPONENTES	Peso – 2:1 (9K-601.0503 / 9K-602.9999)
TEMPO ÚTIL DA MISTURA	3-4 horas

^(a) Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

LACACIN SEALER PU K S600

9K-600

Data de emissão: Agosto 2010

ESQUEMA RECOMENDADO

As superfícies em MDF não devem ser lixadas e requerem habitualmente uma aplicação prévia de um verniz isolante (93-010.0000) afim de ser garantida uma melhor aderência. Aplicar uma gramagem de 90 a 180 g/m² de 9K-600.0503 por demão. No caso de se aplicarem duas demãos não ultrapassar a gramagem de 250 g/m². Após endurecimento, lixar com lixas nº 320 a 400 e aplicar uma laca de acabamento.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DURANTE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente	15 – 25°C
Humidade relativa	≤ 70 %
Humidade do suporte	8 – 12%

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Resin: 1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C.

Cure: 1 ano quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40°C.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.