

40-045 LASUR CLASSIC MATE

Data de revisão: Outubro 2008

- **Decora e protege a madeira**
- **Fácil manutenção**

Descrição

Protector decorativo da madeira.
Elevada penetração da madeira, obtendo-se uma película muito fina, permitindo que a madeira continue a respirar.

Usos típicos

Protecção decorativa de madeira em exterior e interior.

Características mais salientes

- Deixa a madeira respirar

Características

Acabamento.....	Mate
Cor.....	Ver catálogo. Nota: Também disponível em incolor (0000) para aplicações em interior
Substrato.....	Madeira
Rendimento prático.....	15 a 25 m ² /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. 4 horas Sobrepintura – ca. 24 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Muito Alto (> 50,00%) Valor limite da UE para este produto (Cat.A/f): 700 g/L (2007/2010). Este produto contém no máx. 578 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

40-045 LASUR CLASSIC MATE

Data de revisão: Outubro 2008

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Em madeiras anteriormente enceradas, assegurar completa remoção da cera.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes. Arredondar arestas vivas. Sobre madeiras resinosas, poderá ocorrer atraso ou impedimento total da secagem do Lasur Classic Mate. Nestes casos deverá ser aplicado como alternativa o Lasur Super Acetinado Ref. 12355.

Madeiras com acabamento anterior: Remover todo o sistema de pintura e raspar cuidadosamente a madeira. Verificar se o suporte está isento de poeiras e outros contaminantes.

Nota: Nas zonas da madeira com menor absorção, pode obter-se uma película com maior intensidade de brilho.
Este fenómeno pode também acontecer em madeiras com tratamentos prévios.

Características de Aplicação

- Preparação do produto
 - Agitar até homogeneização completa
- Temperatura ambiente
 - Superior a 5°C
- Humidade do suporte
 - Inferior a 15%

Condições de aplicação

Aplicar duas demãos de Lasur Classic Mate.

Depois de seca, cada demão deve ser lixada com lixa de papel de grão fino. Durante o processo de aplicação deve agitar-se regularmente o produto na embalagem com uma espátula para assegurar uma maior homogeneidade de cor e brilho.

Recomenda-se efectuar uma renovação regular do esquema cada 12 a 24 meses. Nestes casos, efectuar uma lixagem superficial e aplicar uma demão de Lasur Classic Mate.

Processo de aplicação

- Trincha
- Diluição: Pronto a aplicar

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.