

40-025 LASUR CLASSICO SATINADO

Data de revisão: Novembro 2008

- **Resistente à acção da luz solar**
- **Resistente à água**

Descrição

Protector decorativo da madeira.

Apresenta boa penetração na madeira, obtendo-se uma película com propriedades hidrófugas, conferindo-lhe maior resistência à água.

Usos típicos

Protecção decorativa de madeira em exterior e interior.

Características mais salientes

- Absorve e neutraliza os raios UV
- Película que acompanha as dilatações e contracções naturais da madeira

Características

Acabamento.....	Acetinado
Cor.....	Ver catálogo. Nota: Também disponível em incolor (0000) para aplicações em interior
Substrato.....	Madeira
Rendimento prático.....	11 a 13 m ² /L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. 5 horas Sobrepintura – ca. 24 horas
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Muito Alto (> 50,00%). Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 500 g/L (2007). Este produto contém no máx. 460 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

40-025 LASUR CLASSICO SATINADO

Data de revisão: Novembro 2008

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

O suporte deve estar seco, limpo e isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Em madeiras anteriormente enceradas, assegurar completa remoção da cera.

Madeiras novas - Assegurar que a madeira a envernizar está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes. Arredondar arestas vivas.

Sobre madeiras resinosas, poderá ocorrer atraso ou impedimento total na secagem do Lasur. Nestes casos, se já tiver aplicado, deverá raspar até à madeira para o remover completamente, de seguida, aplicar Lasur Super Acetinado ref. 12355.

Madeiras com acabamento anterior: Remover todo o sistema de pintura e raspar cuidadosamente a madeira. Verificar se o suporte está isento de poeiras e outros contaminantes.

Nota: Nas zonas com menor absorção das madeiras maciças ou contraplacados, pode obter-se uma película com maior intensidade de brilho.

Características de Aplicação

- Preparação do produto
 - Agitar até homogeneização completa
- Temperatura ambiente
 - Superior a 5°C
- Humidade do suporte
 - Inferior a 15%

A secagem do Lasur é fortemente influenciada pela temperatura e pela humidade relativa. Aconselhamos que a aplicação não se faça logo às primeiras horas da manhã, para permitir a evaporação da humidade que possa ter condensado sobre o suporte. A aplicação deve também terminar um pouco antes do fim do dia, para que a libertação dos solventes se faça antes de se dar o abaixamento de temperatura, que ocorre durante a noite.

Processo de aplicação

- Trincha
- Diluição: Pronto a aplicar

Condições de aplicação

Aplicar duas demãos de Lasur Clássico Satinado. Depois de seca, cada demão deve ser lixada com lixa de papel de grão fino antes de aplicar a demão seguinte.

Durante o processo de aplicação deve agitar-se regularmente o produto na embalagem com uma espátula durante a aplicação para assegurar uma maior homogeneidade de cor e brilho.

Recomenda-se efectuar uma renovação regular do esquema cada 12 a 24 meses. Nestes casos, efectuar uma lixagem superficial e aplicar uma demão de Lasur Clássico Satinado.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.