

12-390 LASUR OPACO

Data de revisão: Agosto 2008

- **Excelente durabilidade em exterior**
- **Boa aplicabilidade**

Descrição

Lasur aquoso opaco decorativo para madeira.

Usos típicos

Protecção decorativa de madeira nova ou antiga em exterior: mobiliário de jardim, vedações, treliças, grades.

Características mais salientes

- Alta resistência aos UV e à intempérie
- Película flexível e porosa
- Baixo cheiro
- Película resistente a fungos

Certificados

De acordo com as normas NF P 92-501 e NF P 92-507, o Lasur Opaco possui a classificação de Reacção ao Fogo de M1.

Características

Acabamento.....	Acetinado.
Cor.....	Ver catálogo.
Substrato.....	Madeira.
Rendimento prático.....	15 m ² /L por demão. (dependendo do suporte e condições de aplicação).
Processo de aplicação.....	Trincha.
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial – ca. 1 a 2 horas. Sobrepintura – ca. 4 a 6 horas.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).....	Baixo (0,30 a 7,99 %). Valor limite da UE para este produto (Cat.A/e): 150g/L (2007)/130 g/L (2010). Este produto contém no máx. 36 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

12-390 LASUR OPACO

Data de revisão: Agosto 2008

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Madeiras novas - Assegurar que a madeira está seca. Lixar a madeira no sentido das fibras, com lixa de papel de grão médio. Eliminar poeiras, gorduras e outros contaminantes. Arredondar arestas vivas.

Madeira com acabamento anterior – No caso de madeiras com Lasur degradado ou madeiras pintadas, raspar cuidadosamente a madeira. Assegurar que a superfície está isenta de pó e contaminantes. Sobre uma superfície perfeitamente limpa, proceder como para madeiras novas. Caso não haja degradação visível do acabamento anterior, efectuar uma lixagem cuidadosa seguida da eliminação de poeiras e contaminantes.

Características de Aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa.
- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5°C.
- Humidade do suporte:
 - Inferior a 15%.
- Diluição do produto:
 - Pronto a aplicar.

Esquema de Pintura Recomendado

Aplicar duas demãos de Lasur Opaco.

Depois de seca, cada demão deve ser lixada com lixa de papel de grão fino antes de aplicar a demão seguinte.

Agitar regularmente o produto na lata com uma espátula durante a aplicação para assegurar uma maior homogeneidade de cor.

Recomenda-se efectuar uma renovação regular do esquema cada 12 a 24 meses. Nestes casos, efectuar uma lixagem superficial e aplicar uma demão de Lasur Opaco.

A libertação de taninos originada por certas madeiras pode ser perceptível quando se utilizam cores claras.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura **do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.