



Av. Eng. Duarte Pacheco, 1835
4445-416—Ermesinde
t. +351 229 773 920 / 22
f. + 351 229 748 668
e. laboratorio@conduril.pt
www.conduril.pt

LCC - Laboratório Central da CONDURIL

Boletim de Registo de Ensaio

Relatório n.º

3213-2020

Data de emissão: 04-06-2020

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE PROVETES NP EN 12390-3:2011

Cliente: Betão Liz

Nº: 04/2013

Morada: Rua Alexandre Herculano,35
1250-009 Lisboa

(1) Classe de resistência: C25/30 XC2 CL0.4 S3 D22

(1) Local de colheita:

Data de receção da amostra: 01-06-2020

Defeitos no provete ou no revestimento: Não detetados

Condição da superfície do provete na altura do ensaio: Saturada

Ref. do provete (1)	Data de moldagem (1)	Data do ensaio de compressão	Zm (mm)	Xm (mm)	Ym (mm)	Massa (kg)	Carga máxima de rotura F (kN)	Massa volumica (kg/m ³)	Resistência à compressão (MPa) DIAS	Resistência à compressão (MPa) 7 DIAS	Resistência à compressão (MPa) 28 DIAS
14620.2	27-05-2020	03-06-2020	150.00	150.00	150.00	8.063	712.2	2390		31.7	
14620.3	27-05-2020	03-06-2020	150.00	150.00	150.00	8.106	700.0	2400		31.1	

POSTE 5 - ENSAIOS 7 DIAS

Tipo de rotura	Satisfatória	X
	Não satisfatória	

(1) - Dados fornecidos pelo Cliente

Os provetes, ensaiados em data posterior à data de receção, são curados em água a 20°C ± 2°C
Os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada

Observações :

Centro de Produção de Ponte de Lima

Técnico

(Sérgio Silva)

Responsável Técnico

(Eng.ª Vânia Silva)

