

Novo projeto 02

Composição	Vidrio 1 & revestimento	Vidrio 2 & revestimento	Luz visível			Energia solar			Solar Energy	Propriedades térmicas
			Transmitância	Refletância		Transmitância	Refletância	Fator solar (g)	Transferência secundária de calor (q _i)	Valor U (U _g em W/m ² ·K)
				Visível (τ _v %)	ρ _v % ext					ρ _v % int
Composto padrão 01	Guardian Sun (CE) em Guardian ExtraClear (CE)	Guardian ExtraClear (CE)	69,1	19,2	16,9	40,1	36,8	42,3	2,1	1,1

Padrão de cálculo: EN 410:2011 / EN 673:2011

Composto padrão 01

Exterior

FOLHA 1	Guardian ExtraClear (CE) Espessura = 6 mm	#1 ---- #2 Guardian Sun (CE)
CAIXA 1	10% Ar, 90% Árgon, 18 mm (,709")	
FOLHA 2	Guardian ExtraClear (CE) Espessura = 4 mm	#3 ---- #4 ----

Total Unit (Nominal) = 1 3/32 pol / 28 mm

Inclinação = 90°

PESO NOMINAL ESTIMADO DA COMPOSIÇÃO: 24,19 kg/m²

Interior



[REDACTED]