

Diera RV Plascryl – Revestimento Plástico Espesso (RPE)

Considerações

Revestimento plástico espesso decorativo, constituído por uma dispersão aquosa de resinas acrílica, cargas minerais inorgânicas, pigmentos e aditivos específicos.

Destina-se ao revestimento e decoração do Sistema de Isolamento Térmico (ETICS), Viroc, rebocos de base cimentícia, no interior/exterior, em gesso e placas de gesso cartonado só se aconselha a sua aplicação no interior.

Propriedades

Produz um acabamento texturado talochado.

É de fácil aplicação

Características

Aspecto	Espesso
Cores	Branco, cores de catálogo
Densidade (picnómetro DIN 53217)	$1,80 \pm 0,02$ a 20°C
Viscosidade (DIN 53788)	120 a 140 Poises a 20°C
Capilaridade	$< 4\text{g}/(\text{dm}^2 \cdot \text{min}^{1/2})$
Aderência sobre betão ou reboco	$> 1\text{ MPa}$
COV-Valor limite UE para este produto (cat. A/c) 40g/l (2010)	Este produto contém no máximo 39,9g/l
Granulometrias Aproximadas	Fino: 0,75 mm
	Médio: 1,25 mm
Espessura da Aplicação	Fino: 0,75 a 1,50 mm
	Médio: 1,25 a 2,00 mm
Tempo de secagem	6 a 36 horas (função temperatura e humidade)
Tempo de acabamento	10 a 20 minutos

Segurança

Não decorrem riscos especiais para a saúde na manipulação deste produto, contudo, as boas práticas recomendam o uso de equipamentos de protecção individual, luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Para mais informação consultar Ficha de Dados de Segurança.

Rendimento

DieraPlascryl Fino	1,5 a 1,8 kg/m^2
DieraPlascryl Médio	1,8 a 2,0 kg/m^2

Aplicação

Utilizar o produto tal e qual é fornecido.

Mexer o produto lentamente utilizando agitador mecânico, para homogeneizar o produto.

Temperatura de aplicação não deve ser inferior a 5°C nem superior a 30°C .

Evitar a incidência de raios solares sobre a superfície de trabalho, bem como a aplicação em tempo chuvoso, com vento forte canalizados, risco de chuva ou forte calor.

Não aplicar em superfícies horizontais ou em planos com inclinação inferior a 45°C .

Proteger as arestas superiores de modo a evitar a entrada da água.

Proteger a superfície a aplicar da humidade proveniente do contacto de terras encostadas ou de depósitos prolongados de água.

Aplicar **DieraPlascryl** com uma talocha de inox, de baixo para cima, apertando o produto de forma a regularizar e nivelar a camada.

Passar a talocha no sentido horizontal e vertical até obter uma camada uniforme e sem excesso de produto.

Para dar acabamento, usar uma talocha plástica lisa, apertando a superfície em suaves movimentos circulares, verticais ou horizontais, conforme a textura e efeito desejados, limpar regularmente a talocha com um pincel e água.

No caso das superfícies a renovar serem muito absorventes, absorção desigual ou com pinturas anteriores, usar o **Primário Plascryl**.

Nas superfícies de gesso, placas de gesso cartonado e rebocos de base cimentícia, é necessário a aplicação de **Primário Plascryl**.

Armazenamento

Conservada nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e mantidas a uma temperatura superior a 0°C e ao abrigo da luz directa e fontes de calor.

Apresenta uma estabilidade em armazém de um ano em embalagens de origem.

– As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
– Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorrecta dos produtos.
– Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-á ao valor da mercadoria consumida.
– Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.