

Diera RV Plascryl AF

APLICAÇÃO

Regulador de
fundo
Sistemas de
Isolamento
Térmico (ETICS)

APRESENTAÇÃO

Baldes de 7 e
20 Kg

Considerações

É uma tinta de acabamento, constituído por uma dispersão aquosa de resinas acrílica, cargas minerais inorgânicas, areia fina de quartzo, pigmentos e aditivos específicos.

Destina-se a ser aplicado sobre o Revestimento Plástico espesso “**DIERA RV PLASCRYL**”

Propriedades

Boa elasticidade, impermeável á água atmosférica, permeabilidade ao vapor de água.

Muito resistente aos Fungos e Algas.

É de fácil aplicação.

Características

Aspecto	Liso
Cores	Branco, cores de catálogo
Densidade (picnómetro DIN 53217)	1,52 ± 0,02 a 20 °C
Viscosidade (DIN 53788)	110 a 130 Poises a 20 °C
<u>COV</u> -Valor limite UE para este produto (cat. g) 30g/l (2010)	Este produto contém no máximo 29,9g/l
Tempo de secagem	4 a 12 horas (função temperatura e humidade)

Rendimento

4 a 5 m²/kg e por demão

Aplicação

Mexer o produto lentamente utilizando agitador mecânico, para homogeneizar o produto.

Diluir o com água limpa, na proporção de 10 a 15 %.

O suporte a pintar deve estar devidamente secos e isentos de sujidade, gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes.

Aplicar **Tinta RV Plascryl AF** com um rolo anti-gota nas demãos necessárias a formação de um filme uniforme.

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorrecta dos produtos.
- Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-á ao valor da mercadoria consumida.
- Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DIERA – Fábrica de Revestimentos, Colas e Tintas, Lda.

Rua D. Marcos da cruz, 1223 - Apart. 3037 - 4456 -731 Leça da Palmeira - Portugal

TEL. +351 229 983 350 - FAX +351 229 983 369 E-mail : laboratorio@diera.pt

Pessoa Colectiva N.º PT 500 085 498



Armazenamento

Conservada nas embalagens de origem hermeticamente fechadas e mantidas a uma temperatura superior a 0 °C e ao abrigo da luz directa e fontes de calor.

Apresenta uma estabilidade em armazém de um ano em embalagens de origem.

Segurança

Não decorrem riscos especiais para a saúde na manipulação deste produto, contudo, as boas práticas recomendam o uso de equipamentos de protecção individual, luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Para mais informação consultar Ficha de Dados de Segurança.

- As nossas informações técnicas – verbais, escritas ou por ensaio – baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actuais, mas não envolvem qualquer garantia, pelo que o cliente deve sempre testar a adaptação dos produtos aos seus processos e finalidades previstas.
- Sendo a aplicação feita fora do nosso controlo, não assumimos qualquer responsabilidade por eventuais anomalias decorrentes da utilização incorrecta dos produtos.
- Se comprovadamente se verificar a nossa responsabilidade por um fornecimento deficiente, ela limitar-se-á ao valor da mercadoria consumida.
- Garantimos a constância da qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de fornecimento.