

Pasta de regularização

**Aplicação sobre suportes antigos.
Elevada aderência.**



**Regularização
e renovação
de paredes**



**Paredes
exteriores
e interiores**



Cor:

- Branco

Para aplicação sobre:

Reboco, base de cimento, gesso ou cal, pintura e cerâmica.

apresentação

- Balde de 25 kg - Palete de 900 kg (36 baldes)

consumo

- 1,8 kg/m² por 1 mm de espessura

conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo e do sol.



weber.plast renovation

UTILIZAÇÃO

Regularização de suportes a renovar, em paredes interiores ou exteriores.

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

- Não aplicar sobre revestimentos de impermeabilização antigos.
- Não rebocar sobre o **weber.plast renovation**.
- **weber.plast renovation** deverá ser revestido com **weber.plast decor** ou **weber.plast gran**.

COMPOSIÇÃO

- Ligante em dispersão aquosa à base de co-polímeros acrílicos, cargas minerais e adjuvantes específicos.
- ph = 8.

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO

- Espessura de aplicação: 0 a 5 mm (2,5 mm no máximo por camada).
- Tempo de secagem antes de ser revestido: 2 a 3 dias.
- Tempo de secagem entre camadas: 3 horas.

Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

MOD.FT.022 / 01
28-04-2009

PRESTAÇÕES

- Densidade do produto endurecido: 1,8.
- Aderência sobre reboco: $> 1 \text{ N/mm}^2$ (Mpa).

Estes resultados foram obtidos em laboratório, e podem variar em função das condições de aplicação.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- Os suportes devem estar secos, planos, estáveis, resistentes e limpos.
- Lavar com água a pressão.
- Sobre suportes muito absorventes ou farinhentos aplicar uma demão de **ibodur fixateur**.

APLICAÇÃO

- Aplicar **weber.plast renovation** com uma talocha inox. A espessura de aplicação varia de 0,5 a 2,5mm por camada. Podem ser aplicadas, se necessário, 2 camadas. Em caso de incorporação de rede de fibra de vidro, utilizar uma talocha dentada para aplicar a 1ª camada do produto.
- Depois da secagem, alisar a superfície com talocha de estucador.
- A aplicação do revestimento associado só pode ser feita depois da secagem completa de **weber.plast renovation** (2 a 3 dias no mínimo). Revestir com **weber.plast decor** ou **weber.plast gran**.

RECOMENDAÇÕES

- Misturar bem o produto com um misturador eléctrico.
- Temperatura de aplicação entre 5°C a 30°C.
- Não aplicar com risco de chuva, forte calor, sobre suporte gelado ou em risco de gelar no prazo de 24 horas.
- Não adicionar água.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

- O produto não é considerado perigoso segundo critérios da UE. Contudo, as boas práticas recomendam o uso de equipamentos de protecção individual, nomeadamente luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.

Para mais informação consultar ficha de dados de segurança.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.