

INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

Dycryltex

Reabilitação de fachadas
Exterior

1.	Descrição	Tinta plástica formulada com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação selecionada. Apresenta aspecto areado fino e acabamento mate para protecção e decoração de fachadas.
2.	Utilização	Recomendado para a decoração e protecção de reboco, cimento, betão, tijolo, pedra, etc. Ao permitir uma aplicação com uma espessura seca elevada é uma tinta adequada para a pintura de rebocos novos que apresentam microfissuras estáticas. Pode também ser aplicada sobre gesso cartonado para lhe conferir o efeito areado. Apresenta uma elevada resistência ao desenvolvimento de micro-organismos (fungos e algas).
3.	Propriedades	• Película areada fina • Microporosa • Resistente a fungos e algas • Resistente às intempéries
4.	Características	- Brilho: mate - Densidade: 1,51 (a 23°C) - Viscosidade: 128-133 KU (a 23°C) - Sólidos em volume: 48 ± 1,0 % - Ponto de inflamação: não inflamável - Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 25 g/l COV
5.	Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar coesas, isentas de areias soltas, poeiras e gorduras, e bem secas. O Acryltex poderá ser aplicado directamente ao reboco coeso para tapar eventuais microfissuras. Em caso de fissuras maiores, deverão ser reparadas previamente antes da aplicação da tinta. Se o suporte estiver fraco, deverá ser aplicado previamente uma demão de Dyrufix refª 37031. Pinturas de Raiz: Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem gerais. No caso do betão, aplicar uma demão prévia com o primário Dyrup Fix ref. 8555 Repinturas: Remover, por escovagem ou raspagem, toda a tinta antiga mal aderente. Efectuar uma lavagem geral. No caso de existirem algas e/ou fungos, estes devem ser previamente eliminados através da aplicação de Anti-Musgos refª 8570.
6.	Aplicação	Agitar o produto até completa homogeneização, aplicar 2 a 3 demãos, diluindo a 1ª demão até 10% com água e as restantes sem diluição.
7.	Sistema de aplicação	Rolo anti-gota
8.	Rendimento	5 – 6 m²/l (por demão), em função do estado da superfície e condições de aplicação.
9.	Secagem	• Ao tacto: aprox. 30 min • Para utilização: após 4 h (a 20°C e 50% de HR)
10.	Limpeza	Água morna e detergente.
11.	Indicações importantes	Deverá ser evitada a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido, muito frio, quente ou ventoso.

Nota: Os valores apresentados como características referem-se à cor branca, para as restantes cores são de admitir pequenas diferenças, inclusivé nas cores afinadas no sistema Dyrumatic. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes (linha Azul) 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.




TINTAS DYPUP, S.A.
 Rua Cidade de Goa, 26
 2686-951 Sacavém
 Tel.: +351 21 841 02 00
 www.dyrup.com

