


SGG CLIMALUS

03-05-2010

SGG PALNILUX 4mm
CX16 ARGON
SGG STADIP PLANITHERM 44.1

Composição do vidro



Exterior A B Interior

	A-Primeiro vidro	B-Segundo vidro	C-Terceiro vidro
enchimento da câ	Argon 16 mm		
Capa	PLANITHERM ULTRA N		
Primeiro vidro	PLANILUX 4.0 mm	PLANILUX 4.0 mm	
Capa			
Intercalar	PVB normal 0.38 mm		
Segundo vidro	PLANILUX 4.0 mm		
Capa			

Dimensões de fabrico

Espessura nominal: 28.4 mm
Peso : 30.4 kg/m²

Factor UV

Transmissão: 2 %

Factores luminosos — D65 2°

Transmissão: 77 %
Reflexão exterior: 12 %
Reflexão interior: 11 %

Factores de energia EN 410

Transmissão: 48 %
Reflexão exterior: 24 %
Absorção A1 : 13 %
Absorção A2 : 16 %

Factor solar g : 0.62
Coeficiente de sombreamento SC : 0.71

Transmissão térmica

Ug : 1.1 W/(m².K)