



TuForte Barramento

argamassa de barramento

- Aplicação fácil e rápida
- Produto pronto a amassar
- Baixa retracção
- Acabamento liso

utilização

Para regularizar superfícies executadas com rebocos de cimento.

TuForte Barramento é um produto que promove o acabamento liso em paredes e tectos com rebocos novos, em obras de reabilitação sobre rebocos novos ou antigos, desde que estejam a nu. Aplicação sobre rebocos frescos ou secos. Em interiores.

recomendações

Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas primeiras 24 horas.

Sobre suportes à base de gesso, ainda em fresco, aplicar TuForte MAC - fino.

Para acabamentos de pintura plástica sobre o TuForte Barramento deve aplicar previamente:

- Um primário adequado (por exemplo o Regulador de Fundo Topeca); ou
- Uma camada de tinta plástica (rica em resina) diluída com água a 50%.

Não adicionar qualquer tipo de produto ao TuForte Barramento.

Deixar que ocorra o endurecimento do produto entre a aplicação de camadas sucessivas (cerca de 4 horas, em condições normais).

Não aplicar TuForte Barramento após iniciar presa.

composição e características

Composição: Ligantes hidráulicos, inertes e adjuvantes específicos.

Características:

Tempo de utilização de pasta: 2- 3 horas.

Tempo de endurecimento: 3-4 horas.

Espessura de aplicação: 0-2 mm.

Tempo de espera para ser revestido: 2-3 dias (quando aplicado sobre rebocos secos)

Densidade Pó :0,95 g/cm³

Aplicar de +5°C a +30°C.

Nota: Estes resultados foram obtidos em ensaios laboratoriais, em condições normais, (T=20°C) e poderão variar com as condições de aplicação.

aplicação

Amassar Tuforte Barramento com misturador mecânico, na proporção de 13-14 litros de água limpa, até obter uma massa de consistência plástica.



A pasta de barramento deve ser aplicada com uma talocha metálica.

A secagem depende das condições climáticas (temperatura e humidade relativa) e da absorção do suporte.

Nos ângulos utilizar a talocha de ângulo (ver capítulo 6 - Máquinas, Ferramentas e Acessórios).



A camada final depois de seca pode ser passada à lixa.



suporte

- Betão
- Reboco



preparação do suporte

Os suportes devem estar limpos, consistentes, isentos de pó, tinta, gorduras e eflorescências.

Os suportes deverão estar planos.



consumo

1 Kg / m² e por cada mm de espessura.

cor

Branco.

conservação

1 ano após fabrico em embalagem de origem fechada e ao abrigo da humidade.

apresentação



Sacos de 20 Kg
Paleta com 48 sacos.



código

topeca 06

Referência Fino - I13306
Referência Grosso - I13406